

Karakteristike

Temperaturno područje -20° C do +50° C



Opis

Zaštita od korozije izvedena je na bazi sintetičkog voska i specijalnih aditiva.

Zbog toga omogućuje privremenu zaštitu od korozije kao i konzerviranje nepremazanih, golih metalnih dijelova.

Dodatne informacije

Prijava na sve metalne površine i ostavlja trenutno stvrdnuti fleksibilan zaštitni sloj koji ne sadrži silikon ili proizvode slične silikonu.

Premaz je otporan u temperaturnom području od -20 ° C do +50 ° C na npr. slanu vodu (240-satni test prskanja solju prema DIN 50021).

Za konzerviranje npr.: Kod unutarnjeg skladištenja obradaka (npr. oblika od brizganog lijeva), alata i preciznih dijelova, isključenih strojeva i svugdje gdje nisu poželjni premazi koji sadrže ulje ili mast.

Artikl

Naziv	Sadržaj (mL)
CORROSCHEUTZSPRAY	500