

**Karakteristike**

<b>Područje primjene</b>	Mjerna tehnika
<b>Unutrašnji sloj</b>	Poliamid
<b>Umetak</b>	pleteni umetak od aramida
<b>Vanjski sloj</b>	Poliamid
<b>Boja</b>	crna
<b>Temperatura min.</b>	-35 °C
<b>Temperatura max.</b>	100 °C
<b>Mediji</b>	tekućine na bazi mineralnog ulja i glikola

**Artikli**

Naziv	DN*	Veličina	Col	Unutarnji Ø (mm)	Vanjski Ø (mm)	Radni tlak (bar)	Tlak pucanja (bar)	Radijus savijanja min. (mm)
HM 102	2	1	5/64"	2,0	5,1	630,0	2000	35

DN = nazivni promjer, nazivna širina