


TE 100 (1TE)

Niskotlačno crijevo s tekstilnim umecima

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|--------------------------|--|
| Područje primjene | Niskotlačno crijevo za opće primjene. |
| Norma | EN 854 1 TE |
| Unutrašnji sloj | sintetička guma otporna na ulje |
| Umetak | pleteni umetak od tekstila |
| Vanjski sloj | sintetička guma otporna na ulje i vremenske utjecaje |
| Boja | crna |
| Temperatura min. | -40 °C |
| Temperatura max. | 100 °C |
| Promjena dužine | + 2 % do - 4 % |
| Mediji | mineralno ulje glikol voda (0 °C do + 70 °C) emulzije vode i ulja |



Napomena

Promjena dužine crijeva određena je kod ispitivanja prema EN ISO 1402 kod maks. radnog tlaka.

Artikli

| Naziv | DN* | Veličina Col | Unutarnji Ø min. (mm) | Unutarnji Ø max. (mm) | Vanjski Ø min. (mm) | Vanjski Ø (mm) | Vanjski Ø max. (mm) | Radni tlak (bar) | Ispitni tlak (bar) | Tlak pucanja (bar) | Radius savijanja min. (mm) | |
|--------|-----|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|-----|
| TE 104 | 5 | 3 | 3/16" | 4,4 | 5,2 | 10,0 | - | 11,6 | 25,0 | 50 | 100 | 35 |
| TE 106 | 6 | 4 | 1/4" | 5,9 | 6,9 | 11,6 | - | 13,2 | 25,0 | 50 | 100 | 45 |
| TE 108 | 8 | 5 | 5/16" | 7,4 | 8,4 | 13,1 | - | 14,7 | 20,0 | 40 | 80 | 65 |
| TE 110 | 10 | 6 | 3/8" | 9,0 | 10,0 | 14,7 | - | 16,3 | 20,0 | 40 | 80 | 75 |
| TE 113 | 12 | 8 | 1/2" | 12,1 | 13,3 | 17,7 | - | 19,7 | 16,0 | 32 | 64 | 90 |
| TE 116 | 16 | 10 | 5/8" | 15,3 | 16,5 | 21,9 | - | 23,9 | 16,0 | 32 | 64 | 115 |
| TE 120 | 19 | 12 | 3/4" | 18,2 | 19,8 | - | 26,0 | - | 12,0 | 24 | 48 | 165 |
| TE 125 | 25 | 16 | 1" | 24,6 | 26,2 | - | 33,4 | - | 12,0 | 24 | 48 | 220 |

DN = nazivni promjer, nazivna širina