
TRPE WB
Crijevo od polietilena

HANSA FLEX

Karakteristike



Područje primjene	Upravljački vodovi u hidraulici i pneumatici Gradnja spremnika i aparata Laboratorijska tehnika
Posebna obilježja	otporno na temperature i vremenske utjecaje mala težina
Unutrašnji sloj	polietilen
Umetak	nema
Vanjski sloj	polietilen
Boja	plava
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	60 °C
Mediji	mineralno ulje mast pogonska goriva postojan na vodenaste kiseline, lužine i soli kao i veliki broj otapala

Napomena

Od 20 °C potrebno je obratiti pozornost na faktor smanjenja tlaka.
(Maks. radni tlak = radni tlak x faktor).
Temp.: 20 °C / 30 °C / 40 °C / 50 °C / 60 °C
Faktor: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57

Artikl

Naziv	Unutarnji Ø (mm)	Vanjski Ø (mm)	Debljina stjenki (mm)	BD* kod 20°C (bar)	Radijus savijanja min. (mm)
TRPE 04-0.5 WB	3,0	4	0,50	9	20
TRPE 04-0.65 WB	2,7	4	0,65	13	20
TRPE 04-1 WB	2,0	4	1,00	20	20
TRPE 05-1 WB	3,0	5	1,00	15	25
TRPE 06-1 WB	4,0	6	1,00	13	30
TRPE 08-1 WB	6,0	8	1,00	8	40
TRPE 08-1.5 WB	5,0	8	1,50	13	40
TRPE 10-1 WB	8,0	10	1,00	6	60
TRPE 10-1.5 WB	7,0	10	1,50	10	50
TRPE 10-2 WB	6,0	10	2,00	15	50
TRPE 12-1 WB	10,0	12	1,00	5	85
TRPE 12-1.5 WB	9,0	12	1,50	9	60
TRPE 12-2 WB	8,0	12	2,00	12	60
TRPE 14-1.5 WB	11,0	14	1,50	8	80
TRPE 14-2 WB	10,0	14	2,00	9	80
TRPE 15-1.5 WB	12,0	15	1,50	7	90
TRPE 16-2 WB	12,0	16	2,00	8	120
TRPE 18-2 WB	14,0	18	2,00	7	120
TRPE 20-2 WB	16,0	20	2,00	6	120
TRPE 22-2 WB	18,0	22	2,00	5	150
TRPE 25-2.5 WB	20,0	25	2,50	6	150
TRPE 30-2.5 WB	25,0	30	2,50	5	260

BD = radni tlak

Varijante proizvoda

TRPE WGE	Crijevo od polietilena, žuta
TRPE WR	Crijevo od polietilena, crvena
TRPE WS	Crijevo od polietilena, crna
TRPE WT	Crijevo od polietilena, prozirno

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.