

# TF 200

PTFE crijevo, glatko, 2 opleta

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

<b>Područje primjene</b>	Primjena kod srednjih tlakova s hidrauličkim tekućinama (visoke temperature) i agresivnih medija za kemijsku industriju Tehnika obrade površine 2-komponentni sustavi
<b>Izvedba</b>	Glatko unutarnje crijevo od bijele PTFE
<b>Oplet</b>	2 opleta od 1.4301 / 1.4306
<b>Unutrašnji sloj</b>	PTFE
<b>Vanjski sloj</b>	nema
<b>Boja</b>	metalna
<b>Temperatura min.</b>	-70 °C
<b>Temperatura max.</b>	260 °C
<b>Materijal</b>	PTFE (politetrafluoretilen)



## Napomena

Ne preporuča se za visoka dinamička tlačna opterećenja.  
Od 120 °C potrebno je obratiti pozornost na faktor smanjenja tlaka.  
(Maks. radni tlak = radni tlak x faktor).<br>  
Temp.: 120 °C / 140 °C / 160 °C / 180 °C / 200 °C / 220 °C  
Faktor: 1,00 / 0,80 / 0,60 / 0,40 / 0,20 / 0,00

## Artikli

Naziv	DN*	Col	Veličina	Unutarnji Ø min. (mm)	Unutarnji Ø max. (mm)	Vanjski Ø min. (mm)	Vanjski Ø max. (mm)	Radni tlak (bar)	Ispitni tlak (bar)	Tlak pucanja (bar)	Radijus savijanja min. (mm)
<b>TF 206</b>	6	1/4"	4	6,3	7,1	9,9	11,1	247,0	371	741	76
<b>TF 208</b>	8	5/16"	5	8,0	8,8	12,0	13,2	230,0	345	690	102
<b>TF 210</b>	10	3/8"	6	9,6	10,4	14,0	15,2	207,0	345	621	133
<b>TF 213</b>	12	1/2"	8	12,8	13,6	17,2	19,9	183,0	275	552	152
<b>TF 216</b>	16	5/8"	10	16,1	17,1	20,3	21,7	138,0	207	414	178
<b>TF 220</b>	19	3/4"	12	19,2	20,4	23,5	25,2	126,0	189	379	203
<b>TF 225</b>	25	1"	16	25,5	26,7	29,9	31,6	103,0	155	310	305

DN = nazivni promjer, nazivna širina