

PVC TRANSP ST

Crijevo od mekog PVC-a

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|--------------------------|---|
| Područje primjene | Prehrambena industrija |
| Posebna obilježja | veoma otporno, savitljivo, otporno na tlak i habanje, UV zrake i vremenske utjecaje |
| Unutrašnji sloj | PVC pogodan za živežne namirnice |
| Umetak | uložena spirala od čelične žice |
| Vanjski sloj | PVC pogodan za živežne namirnice |
| Boja | prozirno |
| Temperatura min. | -5 °C |
| Temperatura max. | 60 °C |
| Mediji | voćni sokovi mineralna voda vina tekuće živežne namirnice s do 15% sadržaja alkohola |



Artikli

| Naziv | Col | Unutarnji Ø (mm) | Vanjski Ø (mm) | Tlak pucanja (bar) | Vakuum (bar) | Radius savijanja min. (mm) | Duljina valjaka (m) |
|-------------------|--------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|
| PVC 10 TRANSP ST | 3/8" | 10,0 | 16,0 | 21 | 0,90 | 20 | 50 |
| PVC 12 TRANSP ST | 1/2" | 12,0 | 17,8 | 21 | 0,90 | 25 | 50 |
| PVC 16 TRANSP ST | 5/8" | 16,0 | 21,7 | 18 | 0,90 | 35 | 50 |
| PVC 19 TRANSP ST | 3/4" | 20,0 | 27,1 | 15 | 0,90 | 50 | 50 |
| PVC 25 TRANSP ST | 1" | 25,4 | 33,3 | 15 | 0,90 | 60 | 50 |
| PVC 32 TRANSP ST | 1.1/4" | 31,8 | 40,1 | 13 | 0,90 | 75 | 50 |
| PVC 38 TRANSP ST | 1.1/2" | 38,1 | 46,7 | 12 | 0,90 | 90 | 50 |
| PVC 51 TRANSP ST | 2" | 50,8 | 61,1 | 9 | 0,80 | 125 | 50 |
| PVC 63 TRANSP ST | 2.1/2" | 63,0 | 75,0 | 7 | 0,70 | 150 | 30 |
| PVC 76 TRANSP ST | 3" | 76,0 | 89,9 | 6 | 0,70 | 195 | 30 |
| PVC 102 TRANSP ST | 4" | 101,6 | 116,3 | 6 | 0,60 | 300 | 30 |