



### Karakteristike

Izvedba	Prsten za vođenje
Brzina klizanja max.	0,8 m/s
Površinsko pritiskanje	na 20°C 15 N/mm <sup>2</sup> ; na 100°C 10 N/mm <sup>3</sup>
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	110 °C
Mediji	Mineralna ulja Emulzije vode
Montaža	umetnuti u utor
Materijal	acetat smola + staklena vlakna
Primjena	Hidraulika



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H8	0 -0,05	+0,10 0



### Napomena

Izračun poprečne sile;  $F = p \times D \times L \times n$

F= maksimalna poprečna sila (N)

p= Maksimalno površinsko prešanje (N/mm<sup>2</sup>)

D x L = projicirana površina (mm<sup>2</sup>)

n= broj prstena

### Opis

jednostavna obrada i montaža ugradnog utora

visoka nosivost

Niski faktor habanja i mali koeficijent trenja (između 0,05 i 0,1), može se isporučiti u mnogim dimenzijama.

### Napomene uz narudžbu

Prstene za vođenje promjera 20 do 510 mm možemo brzo proizvesti.

### Artikli

Naziv	D (mm)	d (mm)	L (mm)
E-DWR 20-2-9.6	20	16	9,6
E-DWR 22-2-9.6	22	18	9,6
E-DWR 25-2-9.6	25	21	9,6
E-DWR 28-2-9.6	28	24	9,6
E-DWR 30-2-9.6	30	26	9,6
E-DWR 32-2-9.6	32	28	9,6
E-DWR 34-2-9.6	34	30	9,6
E-DWR 34-2-16	34	30	16,0
E-DWR 35-2-9.6	35	31	9,6
E-DWR 36-2-9.6	36	32	9,6
E-DWR 40-3-9.6	40	34	9,6
E-DWR 40-2-9.6	40	36	9,6
E-DWR 45-3-9.6	45	39	9,6
E-DWR 45-2-9.6	45	41	9,6
E-DWR 50-3-9.6	50	44	9,6
E-DWR 50-3-12.8	50	44	12,8
E-DWR 55-3-12.8	55	49	12,8
E-DWR 56-3-12.8	56	50	12,8
E-DWR 60-3-12.8	60	54	12,8
E-DWR 63-3-12.8	63	57	12,8
E-DWR 65-3-12.8	65	59	12,8
E-DWR 70-3-12.8	70	64	12,8
E-DWR 74-3-12.8	74	68	12,8
E-DWR 75-3-12.8	75	69	12,8
E-DWR 80-3-12.8	80	74	12,8
E-DWR 85-3-12.8	85	79	12,8
E-DWR 90-3-10	90	84	10,0
E-DWR 100-3-12.8	100	94	12,8
E-DWR 105-3-12.8	105	99	12,8
E-DWR 110-3-12.8	110	104	12,8



# E-DWR

Vodilica klipa, E-DWR

## Artikli

Naziv	D (mm)	d (mm)	L (mm)
E-DWR 115-3-12.8	115	109	12,8
E-DWR 120-3-12.8	120	114	12,8
E-DWR 125-3-12.8	125	119	12,8
E-DWR 135-3-12.8	135	129	12,8
E-DWR 135-3-19.2	135	129	19,2
E-DWR 140-3-12.8	140	134	12,8
E-DWR 150-3-12.8	150	144	12,8
E-DWR 155-3-19.2	155	149	19,2
E-DWR 160-3-19.2	160	154	19,2
E-DWR 165-3-19.2	165	159	19,2
E-DWR 250-3-19.2	250	244	19,2