

### Karakteristike

<b>Područje primjene</b>	Rashladna sredstva (klimatizacijska tehnika)
<b>Norma</b>	premašuje SAEJ2064 tip E
<b>Unutrašnji sloj</b>	Poliamid = R134a vrijednosti efuzije 75% manje nego što se zahtijeva prema SAEJ2064
<b>Gumeni međusloj</b>	Butil grupa = vrijednosti prihvata vlage; 70% manje nego što se zahtijeva prema SAEJ2064.
<b>Umetak</b>	Pletivo od poliestera
<b>Vanjski sloj</b>	Butil grupa = vrijednosti prihvata vlage 70% manje nego što se zahtijeva prema SAEJ2064
<b>Boja</b>	crna
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	125 °C
<b>Mediji</b>	ulja za kompresore: PAG, ester, mineralno ulje, alkil benzol rashladna sredstva: R134a, R404a



### Artikli

Naziv	DN*	Veličina	Col	Unutarnji Ø (mm)	Vanjski Ø (mm)	Radni tlak (bar)	Tlak pucanja (bar)	Radius savijanja min. (mm)
<b>KLIMA 04</b>	5	3	3/16"	5,1	11,2	35,0	175	40
<b>KLIMA 08</b>	8	5	5/16"	8,0	14,9	35,0	175	51
<b>KLIMA 10</b>	10	6	3/8"	10,5	17,9	35,0	175	63
<b>KLIMA 13</b>	12	8	1/2"	13,1	19,9	35,0	175	76
<b>KLIMA 16</b>	16	10	5/8"	16,3	24,8	35,0	175	101
<b>KLIMA 20</b>	19	12	3/4"	22,6	30,6	35,0	140	178

DN = nazivni promjer, nazivna širina