

SILO SD

Silo crijevo za usisne i tlačne primjene

HANSA FLEX

Karakteristike

Područje primjene	za utovar i istovar cementa, pijeska, šljunka i granulata na silos transportna vozila.
Posebna obilježja	Vrijednost habanja prema DIN 53516 < 65 mm ³
Norma	ISO 1307
Unutrašnji sloj	izolacijska guma s velikom otpornošću na habanje
Umetak	jako čvrsti, sintetički tekstilni umetak, spirala od čelične žice i bakrena pletenica.
Vanjski sloj	specijalna sintetička guma, veoma otporna na habanje, ozon i vremenske utjecaje, perforirana.
Boja	crna
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	70 °C
Mediji	cement pijesak šljunak granulati



Artikli

Naziv	Col	Unutarnji Ø (mm)	Vanjski Ø (mm)	Radni tlak (bar)	Tlak pucanja (bar)	Vakuum (bar)	Radius savijanja min. (mm)	Duljina valjaka (m)
SILO 25-7 SD	1"	25,4	39,0	10,0	30	0,93	155	40
SILO 32-6.5 SD	1.1/4"	32,0	45,0	10,0	30	0,93	190	40
SILO 38-7 SD	1.1/2"	38,0	52,0	10,0	30	0,93	230	40
SILO 51-7.5 SD	2"	50,8	66,0	10,0	30	0,93	305	40
SILO 63-7.5 SD	2.1/2"	63,5	78,5	10,0	30	0,93	380	40
SILO 76-8 SD	3"	76,2	92,0	10,0	30	0,93	460	40
SILO 80-10.5 SD	3.1/4"	80,0	101,0	10,0	30	0,93	500	40
SILO 90-8.5 SD	3.1/2"	90,0	107,0	10,0	30	0,93	540	40
SILO 102-9 SD	4"	101,6	120,0	10,0	30	0,93	610	40
SILO 127-11 SD	5"	127,0	149,0	10,0	30	0,93	765	40
SILO 152-11 SD	6"	152,4	174,5	10,0	30	0,93	915	40
SILO 203-13 SD	8"	203,2	229,0	10,0	30	0,93	1220	20
SILO 254-13.5 SD	10"	254,0	281,0	10,0	30	0,93	1525	20