


## Karakteristike

|                   |   |
|-------------------|---|
| Područje primjene | Niskotlačno područje za kompresore                    |
| Posebna obilježja | otporno na starenje i vremenske utjecaje              |
| Unutrašnji sloj   | SBR   |
| Umetak            | pleteni umetak od sintetičkih vlakana velike čvrstoće |
| Vanjski sloj      | SBR gladak  |
| Boja              | crna  |
| Temperatura min.  | -25 °C  |
| Temperatura max.  | 70 °C   |
| Mediji            | Voda<br>komprimirani zrak koji sadrži maglice ulja    |



## Artikli

| Naziv      | Unutarnji Ø (mm) | Vanjski Ø (mm) | BD* za zrak (bar) | Radijus savijanja min. (mm) | Tlak pucanja (bar) | Duljina valjaka (m) |
|------------|------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|
| KOMP 6-3.5 | 6                | 13             | 20                | 30                          | 60                 | 40                  |
| KOMP 9-3.5 | 8                | 15             | 20                | 35                          | 60                 | 40                  |
| KOMP 10-5  | 10               | 18             | 20                | 40                          | 60                 | 40                  |
| KOMP 13-5  | 13               | 22             | 20                | 60                          | 60                 | 40                  |
| KOMP 15-6  | 16               | 25             | 20                | 75                          | 60                 | 40                  |
| KOMP 19-6  | 19               | 29             | 20                | 90                          | 60                 | 40                  |
| KOMP 25-7  | 25               | 37             | 20                | 120                         | 60                 | 40                  |

BD = radni tlak