


Tulajdonságok

Hőmérséklettartomány -20° C-tól +50° C-ig



Leírás

Szintetikus viasz és speciális additív alapú korrózióvédelem.

Ezért a bevonat nélküli csupasz fém részeknél lehetővé teszi mind az ideiglenes korrózióvédelmet, mind pedig a konzerválást.

További információk

Megtapad valamennyi fémfelületen és a felületen olyan szilárdan tapadó, rugalmas védőfilmet hagy hátra, ami nem tartalmaz szilikont vagy szilikon-tartalmú terméket. A bevonat -20 ° C-tól +50 ° C-ig terjedő hőmérséklet-tartományban ellenáll pl. a sós víznek (240 h sópermetezési teszt a DIN 50021 alapján).

Konzerválási célra, stb.: Munkadarabok (pl. fröccsöntő-formák), szerszámok és precíziós alkatrészek, leállított gépek beltéri tárolásánál, valamint minden olyan esetben, amikor az olaj és zsírtartalmú bevonatok alkalmazása nem kívánatos.

Cikk

Megnevezés	Tartalom (mL)
CORROSCHUTZSPRAY	500