

Tulajdonságok

| | |
|-----------------------------|--|
| Alkalmazási terület | kompresszorokhoz, durva alkalmazási feltételekhez bányászatban, kőfejtőkben, magas- és mélyépítésben, hajógyárakban, benzinkutakon Alacsony nyomású terület |
| Speciális jellemzők | az R villamos ellenállás kisebb, mint 10.000.000 Ohm LABS-, szétválasztószer- és zsírmentes |
| Szabvány | DIN 20018, EN ISO 2398 |
| Beleső réteg | NBR |
| Betét | Szintetikus fonalszövet |
| Külső bevonat, réteg | NBR |
| Szín | fekete, kék csíkokkal |
| Hőmérséklet min. | -40 °C |
| Hőmérséklet max. | 70 °C |
| Közegek | Víz Olajköd tartalmú sűrített levegő |



Cikk

| Megnevezés | coll | Belső Ø (mm) | Külső Ø (mm) | Falvastagság (mm) | Üzemi nyomás (bar) | min. görbületi sugár (mm) |
|-------------|------|--------------|--------------|-------------------|--------------------|---------------------------|
| KOMP 19-6 T | 3/4" | 19 | 31 | 6 | 25,0 | 95 |
| KOMP 25-7 T | 1" | 25 | 39 | 7 | 25,0 | 125 |