

# PVC TRANSP ST

Tömlő lágy PVC-ből

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Alkalmazási terület</b>	Élelmiszeripar
<b>Speciális jellemzők</b>	rendkívül igénybevehető, hajlítható, nyomás- és kopásálló, UV sugárzásnak és időjárásnak ellenálló
<b>Beleső réteg</b>	PVC élelmiszerhű
<b>Betét</b>	Beágyazott acélhuzal spirál
<b>Külső bevonat, réteg</b>	PVC élelmiszerhű
<b>Szín</b>	átlátszó
<b>Hőmérséklet min.</b>	-5 °C
<b>Hőmérséklet max.</b>	60 °C
<b>Közegek</b>	Gyümölcslevek Ásványvíz Borok folyékony táplálék, 15%-os alkohol tartalomig



## Cikk

Megnevezés	coll	Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Repesztőnyomás (bar)	vákum (bar)	min. gőrbületi sugár (mm)	Tekercshossz (m)
PVC 10 TRANSP ST	3/8"	10,0	16,0	21	0,90	20	50
PVC 12 TRANSP ST	1/2"	12,0	17,8	21	0,90	25	50
PVC 16 TRANSP ST	5/8"	16,0	21,7	18	0,90	35	50
PVC 19 TRANSP ST	3/4"	20,0	27,1	15	0,90	50	50
PVC 25 TRANSP ST	1"	25,4	33,3	15	0,90	60	50
PVC 32 TRANSP ST	1.1/4"	31,8	40,1	13	0,90	75	50
PVC 38 TRANSP ST	1.1/2"	38,1	46,7	12	0,90	90	50
PVC 51 TRANSP ST	2"	50,8	61,1	9	0,80	125	50
PVC 63 TRANSP ST	2.1/2"	63,0	75,0	7	0,70	150	30
PVC 76 TRANSP ST	3"	76,0	89,9	6	0,70	195	30
PVC 102 TRANSP ST	4"	101,6	116,3	6	0,60	300	30