


GTH
Vezetőgyűrű szalag, GTH

Tulajdonságok

siklási sebesség max.	1,0 m/s
nyomás-szilárdság DIN 53454 szerint (N/mm2)	350 N/mm2
felületnyomás	50 N/mm2
Hőmérséklet min.	-40 °C
Hőmérséklet max.	130 °C
Közegek	Ásványi olajok Vizes emulziók
Szerelés:	helyezze be a horonyba
Anyag	Vezetőgyűrű: Laminált szintetikus szöveterősítésű grafitos poliésztergyanta







Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	f8	+0,20 0

Megjegyzés

Nyíróerő számítása; F= p x D x L x n
F= maximális nyíróerő (N)
p= maximális felületi nyomás (N/mm2)
D x L= érintett felület (mm2)
n= gyűrűk száma

Leírás

Méterárukéntszállítható.
egyszerűen beszerelhető a horonyba
alacsony súrlódási tényező.
nagy teherbíró képesség

Rendelési útmutató

Speciális üzemi feltételek esetén (folyadék, hőmérséklet, nyomás...) forduljon hozzánk.

Cikk

Megnevezés	e (mm)	L (mm)
GTH 25 056	2,5	5,6
GTH 25 097	2,5	9,7
GTH 25 150	2,5	15,0
GTH 25 200	2,5	20,0
GTH 25 250	2,5	25,0
GTH 30 097	3,0	9,7
GTH 30 128	3,0	12,8
GTH 30 150	3,0	15,0
GTH 30 192	3,0	19,2
GTH 30 200	3,0	20,0
GTH 30 250	3,0	25,0
GTH 30 300	3,0	30,0
GTH 35 300	3,5	30,0
GTH 40 097	4,0	9,7
GTH 40 128	4,0	12,8
GTH 40 150	4,0	15,0
GTH 40 200	4,0	20,0
GTH 40 250	4,0	25,0

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.