

INDU WAS SD

Szívó-nyomótmű

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Alacsony nyomású szívó és nyomó rendszerek Ipari és építőipari alkalmazás
Szabvány	ISO 1307
Beleső réteg	Természetes és szintetikus gumi
Betét	nagy szakítószilárdságú, szintetikus szövetbetét és acélhuzal spirál
Külső bevonat, réteg	Szintetikus gumi
Szín	fekete
Hőmérséklet min.	-25 °C
Hőmérséklet max.	70 °C
Közegek	Víz



Cikk

Megnevezés	coll	Belső Ø	Külső Ø	Falvastagság	Üzemi nyomás	Repszónyomás	vákuum	min. görbületi sugár	Tekercshossz
		(mm)	(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(bar)	(mm)	(m)
INDU WAS 25-5 SD	1"	25,4	35	5,0	10,0	30	0,93	153	40
INDU WAS 32-5 SD	1.1/4"	32,0	42	5,0	10,0	30	0,93	192	40
INDU WAS 38-5 SD	1.1/2"	38,0	48	5,0	10,0	30	0,93	228	40
INDU WAS 45-5 SD	1.3/4"	44,5	55	5,0	10,0	30	0,93	267	40
INDU WAS 51-5.5 SD	2"	51,0	62	5,5	10,0	30	0,93	306	40
INDU WAS 63-6 SD	2.1/2"	63,5	75	6,0	10,0	30	0,93	381	40
INDU WAS 70-8 SD	2.3/4"	70,0	86	8,0	10,0	30	0,93	420	40
INDU WAS 76-6.5 SD	3"	75,0	89	7,0	10,0	30	0,93	458	40
INDU WAS 102-6.5 SD	4"	101,6	115	6,5	10,0	30	0,93	610	40
INDU WAS 127-8.5 SD	5"	127,0	144	8,5	10,0	30	0,93	762	40
INDU WAS 152-8.5 SD	6"	152,4	169	8,5	10,0	30	0,93	915	40
INDU WAS 203-10.5 SD	8"	203,2	224	10,5	10,0	30	0,93	1219	40
INDU WAS 254-16 SD	10"	254,0	275	16,0	10,0	30	0,93	1524	40