

PVC WAS ELAST

PVC víztömlő

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|-----------------------------|--|
| Alkalmazási terület | Agrártechnika |
| Speciális jellemzők | strapabíró nyomás és kopásálló hajlítható időjárásnak ellenálló |
| Szabvány | ISO 1307 |
| Beleső réteg | stabil, nagyon rugalmas, sima, plasztifikált PVC |
| Betét | Ütés- és nyomásálló PVC erősítő spirál |
| Külső bevonat, réteg | Finoman bordázott külső felület |
| Hőmérséklet min. | -20 °C |
| Hőmérséklet max. | 50 °C |
| Közegek | Víz |



Cikk

| Megnevezés | coll | Belső Ø (mm) | ÜNY* 20°C-nál (bar) | Repszőnyomás (bar) | vákum (bar) | min. görbületi sugár (mm) | Tekercshossz (m) |
|-------------------|--------|-----------------|------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------|---------------------|
| PVC WAS 25 ELAST | 1" | 25 | 7,0 | 20 | 0,9 | 90 | 50 |
| PVC WAS 32 ELAST | 1.1/4" | 32 | 6,0 | 17 | 0,9 | 130 | 50 |
| PVC WAS 38 ELAST | 1.1/2" | 38 | 6,0 | 16 | 0,9 | 140 | 50 |
| PVC WAS 51 ELAST | 2" | 51 | 5,0 | 15 | 0,9 | 200 | 50 |
| PVC WAS 63 ELAST | 2.1/2" | 63 | 4,5 | 14 | 0,9 | 275 | 50 |
| PVC WAS 76 ELAST | 3" | 76 | 4,0 | 12 | 0,9 | 310 | 50 |
| PVC WAS 90 ELAST | 3.1/2" | 90 | 3,5 | 10 | 0,9 | 375 | 50 |
| PVC WAS 102 ELAST | 4" | 102 | 3,0 | 10 | 0,9 | 410 | 20 / 30 |
| PVC WAS 110 ELAST | 4.3/8" | 110 | 3,0 | 10 | 0,9 | 450 | 20 / 30 |
| PVC WAS 127 ELAST | 5" | 127 | 2,5 | 9 | 0,9 | 520 | 20 / 30 |
| PVC WAS 152 ELAST | 6" | 152 | 2,0 | 9 | 0,9 | 610 | 15 |

BD = üzemi nyomás