

### Tulajdonságok

<b>Alkalmazási terület</b>	Hűtőközeg (klimatechnika)
<b>Szabvány</b>	túlmutat az SAEJ2064 Typ E
<b>Beleső réteg</b>	Poliamid = R134a effúziós értékek, 75 %-kal alacsonyabb, mint az SAEJ2064 szerinti követelmény.
<b>gumi-szigetelés (köztes réteg)</b>	Butilcsoport = nedvesség felvevő értékek; 70%-kal alacsonyabb, mint az SAEJ2064 szerinti követelmény.
<b>Betét</b>	Poliészter szövet
<b>Külső bevonat, réteg</b>	Butilcsoport = nedvesség felvevő érték 70%-kal alacsonyabb, mint az SAEJ2064 szerinti követelmény
<b>Szín</b>	fekete
<b>Hőmérséklet min.</b>	-40 °C
<b>Hőmérséklet max.</b>	125 °C
<b>Közegek</b>	Kompresszor olajok: PAG, Ester, ásványi olaj, alkilbenzol Hűtőközegek: R134a, R404a



### Cikk

Megnevezés	DN*	Méret	coll	Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Repsztonyomás (bar)	min. görbületi sugár (mm)
<b>KLIMA 04</b>	5	3	3/16"	5,1	11,2	35,0	175	40
<b>KLIMA 08</b>	8	5	5/16"	8,0	14,9	35,0	175	51
<b>KLIMA 10</b>	10	6	3/8"	10,5	17,9	35,0	175	63
<b>KLIMA 13</b>	12	8	1/2"	13,1	19,9	35,0	175	76
<b>KLIMA 16</b>	16	10	5/8"	16,3	24,8	35,0	175	101
<b>KLIMA 20</b>	19	12	3/4"	22,6	30,6	35,0	140	178

DN = névleges átmérő, névleges szélesség