## **AUTOGEN ROT**

Flessibile Autogen, rosso



Caratteristiche					
Campo di impiego	Applicazioni Autogen				
Caratteristiche particolari	rivestimento esterno liscio				
Norma	EN ISO 3821 (formerly EN 559)				
Strato interno	gomma sintetica				
Inserzioni	Un'inserzione tessile trecciata				
Strato esterno	gomma sintetica				
Colore	rosso				
Mezzi	acetilene gassoso				



Articolo								
Denominazione	Ø interno (mm)	Ø esterno (mm)	Spessore parete	Pressione d'esercizio (bar)	Pressione di scoppio (bar)	Lunghezza rullo (m)		
<b>AUTOGEN ROT 6-3.5</b>	6	13	3,5	20,0	60	100		
<b>AUTOGEN ROT 9-3.5</b>	9	16	3,5	20,0	60	50		