HM

Flessibile ad alta pressione sistema di misurazione

Caratteristiche

Campo di impiego	Tecnica di misurazione
Strato interno	Poliammide
Inserzioni	Un'inserzione tessile trecciata in aramide
Strato esterno	Poliammide
Colore	nero
Temperatura min.	-35 °C
Temperatura max.	100 °C
Mezzi	Liquidi a base di oli minerali e glicoli



Articolo

Denominazione	DN*	Size	pollice	Ø interno (mm)	Ø esterno (mm)	Pressione d'esercizio (bar)	Pressione di scoppio (bar)	Raggio di curvatura min. (mm)
HM 102	2	1	5/64"	2,0	5,1	630,0	2000	35

DN = diametro nominale, larghezza nominale

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.