


Caratteristiche				
Campo di impiego	Flessibile per bassa pressione per condotti del carburante			
Norma	DIN 73379			
Strato interno	gomma sintetica resistente all'olio,			
Inserzioni	Un'inserzione tessile trecciata e un'inserzione trecciata di filo d'acciaio zincato			
Strato esterno	Nessuna			
Colore	metallico			
Temperatura min.	-35 °C			
Temperatura max.	80 °C			
Mezzi	Combustibili per ciclo Otto Diesel Olio grezzo Olio di lubrificazione			



Articolo										
Denominazione	DN*	pollice	Size	Ø interno	Ø esterno	Pressione d'esercizio	Pressione di prova	Pressione di scoppio	Raggio di curvatura min.	
				(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(bar)	(mm)	
SI 304	4	3/16"	3	5,5	11,5	30,0	40	60	40	
SI 306	6	1/4"	4	7,5	13,5	30,0	40	60	50	
SI 308	8	5/16"	5	9,0	16,0	25,0	35	45	60	
SI 310	10	3/8"	6	11,5	18,5	25,0	35	45	80	
SI 313	12	1/2"	8	15,0	23,0	25,0	35	45	80	
SI 316	16	5/8"	10	17,5	26,0	25,0	35	45	120	

DN = diametro nominale, larghezza nominale