


1

Caratteristiche			
Caratteristiche particolari	Durezza: 95-98° Shore A Ottima flessibilità a freddo Considerevole resistenza all'abrasione		
Strato interno	Poliuretano		
Inserzioni	Nessuna		
Strato esterno	Poliuretano		
Colore	nero		
Temperatura min.	-40 °C		
Temperatura max.	60 °C		
Mezzi	resistente all'invecchiamento in ossigeno e ozono resistente agli idrocarburi alifatici e alla maggior parte degli oli di lubrificazione resistente all'idrolisi e ai microbi		



Nota

Da 20 °C si deve rispettare il fattore di riduzione della pressione.

c/pressione di esercizio max. = pressione di esercizio x fattore).

c/pressione di esercizio x fattore).

Temp.: 20 °C / 30 °C / 40 °C / 50 °C / 60 °C
br>Fattore: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57

Articolo						
Denominazione	Ø interno	Ø esterno (mm)	Spessore parete	BD (pressione d'esercizio)* a 20°C (bar)	Raggio di curvatura min.	
TRPU 04-0.65 S	2,7	4	0,65	8	20	
TRPU 04-1 S	2,0	4	1,00	14	20	
TRPU 05-1 S	3,0	5	1,00	17	20	
TRPU 06-1 S	4,0	6	1,00	14	30	
TRPU 08-1 S	6,0	8	1,00	10	35	
TRPU 08-1.25 S	5,5	8	1,25	13	30	
TRPU 10-1 S	8,0	10	1,00	7	50	
TRPU 10-1.25 S	7,5	10	1,25	10	40	
TRPU 10-1.5 S	7,0	10	1,50	12	40	

BD = pressione d'esercizio

Varianti dei prodotti		
TRPU B	Flessibile in poliuretano, blu	
TRPU GE	Flessibile in poliuretano, giallo	
TRPU R	Flessibile in poliuretano, rosso	
TRPU T	Flessibile in poliuretano, trasparente	