


Caratteristiche			
Campo di impiego	Adatti in particolare all'industria alimentare e chimica grazie all'ondulazione speciale		
Esecuzione	corrugato a forma di anello ad una parete wide corrugated		
Caratteristiche	Condotta flessibile conforme alla DIN 2827		
Materiale del tubo flessibile	Acciaio inossidabile 1.4404		
Intrecciatura	senza intrecciatura		
Norma	DIN EN ISO 10380		
Temperatura min.	-200 °C		
Temperatura max.	550 °C		
Temperatura	vale solo per il flessibile		





Nota

Rispettare nei valori della pressione i fattori dinamici e termici di riduzione.

I valori della pressione riportati si riferiscono ai flessibili.

Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

Articolo						
Denominazione	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Tolleranze DI/DE (mm)	Raggio di curvatura statico	Pressione d'esercizio 20°C (stat.)	
FBO 006	6,20	9,80	0,30	10	18,0	
FBO 008	8,50	13,60	0,30	14	14,0	
FBO 010	10,40	16,20	0,30	16	10,0	
FBO 013	12,40	18,60	0,40	24	12,0	
FBO 016	15,40	22,50	0,40	29	7,5	
FBO 020	20,30	28,30	0,40	35	4,3	
FBO 025	25,40	34,80	0,40	42	3,0	
FBO 032	32,30	43,40	0,50	51	3,3	
FBO 040	40,20	52,40	0,50	61	2,2	
FBO 050	50,00	64,80	0,60	73	2,1	
FBO 065	64,90	80,90	0,70	89	1,3	
FBO 080	79,60	99,60	0,80	108	1,4	
FBO 100	101,50	126,50	0,80	126	0,5	
FBO 125	126,00	152,00	1,00	147	0,4	
FBO 150	149,00	174,00	1,00	169	0,3	

Varianti dei prodotti

FBA Tubo flessibile metallico, 1 intrecciatura in acciaio 1.4301