


Caratteristiche

Campo di impiego	Tecnica agraria Edilizia Impiantistica
Caratteristiche particolari	Resistenza all'ozono e all'abrasione Resistente agli agenti atmosferici Molteplici mezzi chimici resistente agli urti e agli schiacciamenti, calpestabile resistenti ai raggi UV vaporizzabile fino a +130 °C (ca. 30 minuti)
Strato interno	Strato interno EDPM nero, liscia, non poroso
Inserzioni	Due trecce di filo sintetico
Strato esterno	Gomma CR resistente ad oli, grassi e agenti chimici
Colore	nero con linea ondulata gialla
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	100 °C
Mezzi	Acqua



Articolo

Denominazione	pollice	Ø interno (mm)	Spessore parete (mm)	Pressione d'esercizio (bar)	Pressione di scoppio (bar)	Raggio di curvatura min. (mm)	Lunghezza rullo (m)
GOLDSCHLANGE 10	3/8"	10	3,5	30,0	90	45	40
GOLDSCHLANGE 13	1/2"	13	3,9	30,0	90	50	40
GOLDSCHLANGE 16	5/8"	16	3,6	25,0	70	70	40
GOLDSCHLANGE 19	3/4"	19	4,4	25,0	75	80	40
GOLDSCHLANGE 22	7/8"	22	4,5	20,0	60	100	40
GOLDSCHLANGE 25	1"	25	4,5	20,0	60	110	40
GOLDSCHLANGE 32	1.1/4"	32	5,5	12,0	36	175	40
GOLDSCHLANGE 38	1.1/2"	38	6,5	12,0	36	250	40
GOLDSCHLANGE 50	2"	50	7,5	10,0	30	300	40