


Caratteristiche							
Applicazione	Medium pressure applications with hydraulic fluids and aggressive media						
Campo di impiego	Prevalentemente adatto all'industria chimica e alimentare						
Esecuzione	Flessibile liscio in PTFE bianco						
Caratteristiche	Mediante l'anima interna liscia non restano residui nel tubo flessibile Adatto al contatto con gli alimenti						
Intrecciatura	1 intrecciatura in acciaio 1.4301 / 1.4306						
Strato interno	PTFE						
Strato esterno	Nessuna						
Colore	metallico						
Temperatura min.	-70 °C						
Temperatura max.	260 °C						
Temperatura	vale solo per il flessibile						
Materiale	PTFE (politetrafluoroetilene)						
Certificazione	Il materiale base dispone di un'omologazione FDA.						



## Nota

I valori della pressione riportati si riferiscono ai flessibili.

The tubular fabric has a safety factor (SF) 3 against bursting<br/>br>
Non è raccomandabile per carichi di pressione dinamici elevati.

Da 120 °C si deve rispettare il fattore di riduzione della pressione.

(pressione di esercizio max. = pressione di esercizio x fattore).<br/>
Temp.: 120 °C / 140 °C / 160 °C / 180 °C / 200 °C / 220 °C

Fattore: 1,00 / 0,80 / 0,60 / 0,40 / 0,20 / 0,00

## Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

Articolo													
Denomir	ne DN*	pollice	Size	Ø interno min.	Ø interno max.	Ø esterno min.	Ø esterno max.	Raggio di curvatura min.	Pressione d'esercizio	Pressione di prova	Pressione di scoppio	Peso per m	Lunghezza di fabbricazione (m)
				(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(bar)	(kg)	
TF 104	5	3/16"	3	5,0	5,4	7,5	8,6	64	264,0	396	793	0,090	da 20 a 80
TF 106	6	1/4"	4	6,5	7,0	8,8	9,9	76	224,0	336	672	0,092	da 20 a 80
TF 108	8	5/16"	5	8,2	8,7	10,5	11,6	102	207,0	311	621	0,141	da 20 a 80
TF 110	10	3/8"	6	9,9	10,6	12,8	14,1	133	183,0	275	552	0,148	da 20 a 80
TF 113	12	1/2"	8	13,1	13,4	15,9	17,2	152	161,0	242	483	0,249	da 20 a 80
TF 116	16	5/8"	10	16,0	17,1	19,0	20,6	178	114,0	171	345	0,290	da 10 a 20
TF 120	19	3/4"	12	19,3	20,3	22,2	23,8	203	103,0	155	310	0,339	da 10 a 20
TF 125	25	1"	16	25,8	26,6	28,5	30,1	305	80,0	120	241	0,461	da 10 a 20

DN = diametro nominale, larghezza nominale