AUTOGEN ROT

Raudona „Autogen“ žarna

Savybės

Taikymo sritis	„Autogen“ paskirtys
Ypatingi požymiai	lygi išorinė danga
Norma	EN ISO 3821 (formerly EN 559)
Vidinis sluoksnis	sintetinė guma
Įdėklas	austo tinklelio įdėklas
Išorinis sluoksnis	sintetinė guma
Spalva	raudona
Medžiagos	dujinis acetilenas



Prekė

Pavadinimas	Vidinis Ø (mm)	Išorinis Ø (mm)	Sienelės storis (mm)	Darbinis slėgis (bar)	Kritinis plyšimo slėgis (bar)	Ritinio ilgis (m)
AUTOGEN ROT 6-3.5	6	13	3,5	20,0	60	100
AUTOGEN ROT 9-3.5	9	16	3,5	20,0	60	50

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.