

TAFZ 100 CU

HD žarna, TAFZ CU tipas, pora, vario siūlas

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|---------------------------|--|
| Taikymo sritis | Elektrai laidi, labai lanksti ir lengva dažų purškimo žarna |
| Ypatingi požymiai | Dviguba žarna su vario gysla geros srauto savybės didelis atsparumas šviesai, sunkioms oro sąlygoms, senėjimui, cheminėms medžiagoms |
| Vidinis sluoksnis | poliamidas |
| Įdėklas | poliesterio tinklelio įdėklas su jausta vario gysla, skirtu elektrostatiniam krūviui nutekinti |
| Išorinis sluoksnis | NW 4: poliamidas, nuo NW 6: poliuretanai |
| Spalva | juoda |
| Temperatūra min. | -60 °C |
| Temperatūra max. | 80 °C |
| Ilgio keitimas | + 3 % iki - 1 % |
| Medžiagos | Atspari daugumai techninių terpių, ypač dažų purškimo technikoje naudojamiems dažams ir tirpikliams |



Nuoroda

Montavimas su presavimo ir srieginėmis jungtimis

Žarnos ilgio koregavimas nustatomas tikrinant pagal EN ISO 1402 esant maksimaliam darbiniam slėgiui.

Dažų purškimo žarnoms galioja profsąjungos priimta skysčių purkštuvų direktyva (ZH 1-406). Jungdami į vamzdyną, atkreipkite į tai dėmesį.

Prekė

| Pavadinimas | DN* | Dydis | Colis | Vidinis Ø (mm) | Išorinis Ø (mm) | BD* prie 20°C (bar) | BD* prie 50°C (bar) | BD* prie 80°C (bar) | Min. lenkimo spindulys (mm) |
|--------------------|-----|-------|-------|-------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|
| TAFZ 104 CU | 4 | 3 | 3/16" | 4,0 | 8,1 | 370,0 | 325 | 280 | 40 |
| TAFZ 106 CU | 6 | 4 | 1/4" | 6,3 | 11,2 | 255,0 | 225 | 190 | 63 |

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis – BD = darbinis slėgis