


Savybės

| | |
|---------------------------|---|
| Taikymo sritys | valdymo linijos hidraulinėse ir pneumatinėse sistemose konteinerių ir aparatų gamyba laboratorinė technika |
| Ypatingi požymiai | atspari temperatūrai ir sunkioms oro sąlygoms mažas svoris |
| Vidinis sluoksnis | polietilenas |
| Įdėklas | nėra |
| Išorinis sluoksnis | polietilenas |
| Spalva | mėlyna |
| Temperatūra min. | -10 °C |
| Temperatūra max. | 60 °C |
| Medžiagos | mineralinė alyva tepalas . degalai atspari vandeningoms rūgštims, šarmams ir druskoms bei daugeliui tirpiklių |



Nuoroda

Nuo 20 °C atkreipti dėmesį į slėgio sumažėjimo koeficientą.

(Maks. darbinis slėgis = darbinis slėgis x koeficientas).

Temp.: 20 °C / 30 °C / 40 °C / 50 °C / 60 °C
Koeficientas: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57

Prekė

| Pavadinimas | Vidinis Ø (mm) | Išorinis Ø (mm) | Sieneles storis (mm) | BD* prie 20°C (bar) | Min. lenkimo spindulys (mm) |
|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|
| TRPE 04-0.5 WB | 3,0 | 4 | 0,50 | 9 | 20 |
| TRPE 04-0.65 WB | 2,7 | 4 | 0,65 | 13 | 20 |
| TRPE 04-1 WB | 2,0 | 4 | 1,00 | 20 | 20 |
| TRPE 05-1 WB | 3,0 | 5 | 1,00 | 15 | 25 |
| TRPE 06-1 WB | 4,0 | 6 | 1,00 | 13 | 30 |
| TRPE 08-1 WB | 6,0 | 8 | 1,00 | 8 | 40 |
| TRPE 08-1.5 WB | 5,0 | 8 | 1,50 | 13 | 40 |
| TRPE 10-1 WB | 8,0 | 10 | 1,00 | 6 | 60 |
| TRPE 10-1.5 WB | 7,0 | 10 | 1,50 | 10 | 50 |
| TRPE 10-2 WB | 6,0 | 10 | 2,00 | 15 | 50 |
| TRPE 12-1 WB | 10,0 | 12 | 1,00 | 5 | 85 |
| TRPE 12-1.5 WB | 9,0 | 12 | 1,50 | 9 | 60 |
| TRPE 12-2 WB | 8,0 | 12 | 2,00 | 12 | 60 |
| TRPE 14-1.5 WB | 11,0 | 14 | 1,50 | 8 | 80 |
| TRPE 14-2 WB | 10,0 | 14 | 2,00 | 9 | 80 |
| TRPE 15-1.5 WB | 12,0 | 15 | 1,50 | 7 | 90 |
| TRPE 16-2 WB | 12,0 | 16 | 2,00 | 8 | 120 |
| TRPE 18-2 WB | 14,0 | 18 | 2,00 | 7 | 120 |
| TRPE 20-2 WB | 16,0 | 20 | 2,00 | 6 | 120 |
| TRPE 22-2 WB | 18,0 | 22 | 2,00 | 5 | 150 |
| TRPE 25-2.5 WB | 20,0 | 25 | 2,50 | 6 | 150 |
| TRPE 30-2.5 WB | 25,0 | 30 | 2,50 | 5 | 260 |

BD = darbinis slėgis

Gaminių variantai

| | |
|----------|-------------------------------|
| TRPE WGE | Polietileno žarna, geltona |
| TRPE WR | Polietileno žarna, raudona |
| TRPE WS | Polietileno žarna, juoda |
| TRPE WT | Polietileno žarna, permatomas |