


## Savybės

<b>Taikymo sritis</b>	statybų pramonė
<b>Ypatingi požymiai</b>	perforuota
<b>Norma</b>	DIN 53516
<b>Vidinis sluoksnis</b>	itin trinčiai atspari, izoliuojanti guma
<b>Įdėklas</b>	keturi itin plyšimui atsparūs sintetiniai tekstilės įdėklai su vario gysla
<b>Išorinis sluoksnis</b>	trinčiai, ozonui ir sunkioms oro sąlygoms atspari sintetinė guma
<b>Spalva</b>	juoda
<b>Temperatūra min.</b>	-40 °C
<b>Temperatūra max.</b>	70 °C
<b>Medžiagos</b>	skiedinys, betonas, mišinys grindims



## Prekė

Pavadinimas	Colis	Vidinis Ø (mm)	Išorinis Ø (mm)	Darbinis slėgis (bar)	Kritinis plyšimo slėgis (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)	Ritinio ilgis (m)
<b>BETON 40-25-38</b>	1"	25,4	38,0	40,0	120	110	40
<b>BETON 40-32-46</b>	1,1/4"	32,0	46,0	40,0	120	160	40
<b>BETON 40-35-49</b>	1.3/8"	35,0	49,0	40,0	120	175	40
<b>BETON 40-38-54</b>	1,1/2"	38,0	54,0	40,0	120	190	40
<b>BETON 40-50-68</b>	2"	50,8	68,0	40,0	120	280	40
<b>BETON 40-63.5-83.5</b>	2,1/2"	63,5	83,5	40,0	120	375	40