


Savybės

Taikymo sritis	statybų pramonė
Ypatingi požymiai	perforuota
Norma	DIN 53516
Vidinis sluoksnis	itin trinčiai atspari, izoliuojanti guma
Įdėklas	keturi itin plyšimui atsparūs sintetiniai tekstilės įdėklai su vario gysla
Išorinis sluoksnis	trinčiai, ozonui ir sunkioms oro sąlygoms atspari sintetinė guma
Spalva	juoda
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	70 °C
Medžiagos	skiedinys, betonas, mišinys grindims



Prekė

Pavadinimas	Colis	Vidinis Ø (mm)	Išorinis Ø (mm)	Darbinis slėgis (bar)	Kritinis plyšimo slėgis (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)	Ritinio ilgis (m)
BETON 40-25-38	1"	25,4	38,0	40,0	120	110	40
BETON 40-32-46	1,1/4"	32,0	46,0	40,0	120	160	40
BETON 40-35-49	1.3/8"	35,0	49,0	40,0	120	175	40
BETON 40-38-54	1,1/2"	38,0	54,0	40,0	120	190	40
BETON 40-50-68	2"	50,8	68,0	40,0	120	280	40
BETON 40-63.5-83.5	2,1/2"	63,5	83,5	40,0	120	375	40