

# PVC TRANSP ST

Minkštojo PVC žarna

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>Taikymo sritys</b>	maisto produktų pramonė
<b>Ypatingi požymiai</b>	ypač ilgai nenusidėvi, lankstoma, atspari slėgiui ir trinčiai, UV spinduliams ir sunkioms oro sąlygoms
<b>Vidinis sluoksnis</b>	PVC, leidžiamas kontaktui su maisto produktais
<b>Įdėklas</b>	įmontuota plieninės vielos spiralė
<b>Išorinis sluoksnis</b>	PVC, leidžiamas kontaktui su maisto produktais
<b>Spalva</b>	permatomas
<b>Temperatūra min.</b>	-5 °C
<b>Temperatūra max.</b>	60 °C
<b>Medžiagos</b>	vaisių sultys mineralinis vanduo vynai skysti maisto produktai iki 15% savo sudėtyje turinčių alkoholio



## Prekė

Pavadinimas	Colis	Vidinis Ø (mm)	Išorinis Ø (mm)	Kritinis plyšimo slėgis (bar)	Vakuumas (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)	Ritinio ilgis (m)
PVC 10 TRANSP ST	3/8"	10,0	16,0	21	0,90	20	50
PVC 12 TRANSP ST	1/2"	12,0	17,8	21	0,90	25	50
PVC 16 TRANSP ST	5/8"	16,0	21,7	18	0,90	35	50
PVC 19 TRANSP ST	3/4"	20,0	27,1	15	0,90	50	50
PVC 25 TRANSP ST	1"	25,4	33,3	15	0,90	60	50
PVC 32 TRANSP ST	1,1/4"	31,8	40,1	13	0,90	75	50
PVC 38 TRANSP ST	1,1/2"	38,1	46,7	12	0,90	90	50
PVC 51 TRANSP ST	2"	50,8	61,1	9	0,80	125	50
PVC 63 TRANSP ST	2,1/2"	63,0	75,0	7	0,70	150	30
PVC 76 TRANSP ST	3"	76,0	89,9	6	0,70	195	30
PVC 102 TRANSP ST	4"	101,6	116,3	6	0,60	300	30