

KP 400

Kompaktinė žarna

HANSA FLEX

Savybės

Taikymo sritis	Vidutinio ir aukšto slėgio kontūras esant ankštai konstrukcijai
Norma	EN 856 R12
Vidinis sluoksnis	alyvai atspari sintetinė guma
Įdėklas	keturi patys tvirčiausi plieninės vielos spiraliniai sluoksniai
Išorinis sluoksnis	trinčiai, ozonui ir sunkioms oro sąlygoms atspari sintetinė guma
Spalva	juoda
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	121 °C
Medžiagos	mineralinė alyva glikolis vandens-glikolio emulsijos vanduo (nuo 0 °C iki + 70 °C)



Prekė

Pavadinimas	DN*	Dydis	Colis	Vidinis Ø (mm)	Išorinis Ø (mm)	Darbinis slėgis (bar)	Bandymo slėgis (bar)	Kritinis plyšimo slėgis (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)
KP 410	10	6	3/8"	9,5	20,3	280,0	560	1120	65
KP 413	12	8	1/2"	12,7	23,8	280,0	560	1120	90
KP 416	16	10	5/8"	15,9	27,4	280,0	560	1120	100
KP 420	19	12	3/4"	19,0	30,7	280,0	560	1120	120
KP 425	25	16	1"	25,4	38,0	280,0	560	1120	155

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis