


PVC WAS ELAST

Vandens žarna iš PVC

HANSA FLEX

Savybės

Taikymo sritys	žemės ūkio technika
Ypatingi požymiai	ilgai nenusidėvinti atspari slėgiui ir trinčiai lankstoma atspari oro sąlygoms
Norma	ISO 1307
Vidinis sluoksnis	stabilus, labai lankstus, lygus, plastifikuotas PVC
Įdėklas	sutvirtinamoji spiralė iš smūgiams ir slėgiui atsparaus PVC
Išorinis sluoksnis	šiek tiek rifliuotas išorinis paviršius
Temperatūra min.	-20 °C
Temperatūra max.	50 °C
Medžiagos	vanduo



Prekė

Pavadinimas	Colis	Vidinis Ø (mm)	BD* prie 20°C (bar)	Kritinis plyšimo slėgis (bar)	Vakuumas (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)	Ritinio ilgis (m)
PVC WAS 25 ELAST	1"	25	7,0	20	0,9	90	50
PVC WAS 32 ELAST	1,1/4"	32	6,0	17	0,9	130	50
PVC WAS 38 ELAST	1,1/2"	38	6,0	16	0,9	140	50
PVC WAS 51 ELAST	2"	51	5,0	15	0,9	200	50
PVC WAS 63 ELAST	2,1/2"	63	4,5	14	0,9	275	50
PVC WAS 76 ELAST	3"	76	4,0	12	0,9	310	50
PVC WAS 90 ELAST	3.1/2"	90	3,5	10	0,9	375	50
PVC WAS 102 ELAST	4"	102	3,0	10	0,9	410	20 / 30
PVC WAS 110 ELAST	4.3/8"	110	3,0	10	0,9	450	20 / 30
PVC WAS 127 ELAST	5"	127	2,5	9	0,9	520	20 / 30
PVC WAS 152 ELAST	6"	152	2,0	9	0,9	610	15

BD = darbinis slėgis