

KP 600

Kompaktinė žarna

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ypatingi požymiai | ypač lanksti mažas lenkimo spindulys atspari trinčiai, ozonui ir sunkioms oro sąlygoms |
| Norma | ISO 18752-CCT |
| Vidinis sluoksnis | alyvai atspari sintetinė guma |
| Įdėklas | keturi patys tvirtiausi plieninės vielos spiraliniai sluoksniai |
| Išorinis sluoksnis | liepsną slopinantis pagal MSHA trinčiai, ozonui ir sunkioms oro sąlygoms atspari sintetinė guma |
| Spalva | juoda |
| Temperatūra min. | -40 °C |
| Temperatūra max. | 121 °C |
| Medžiagos | mineralinė alyva glikolis vandens-glikolio emulsijos vanduo (nuo 0 °C iki + 70 °C) |
| Impulso tikrinimas | patikrinta naudojant 500 000 impulsų pagal ISO 6803:2008 |



Prekė

| Pavadinimas | DN* | Dydis | Colis | Vidinis Ø (mm) | Išorinis Ø (mm) | Darbinis slėgis (bar) | Bandymo slėgis (bar) | Kritinis plyšimo slėgis (bar) | Min. lenkimo spindulys (mm) | Weight / meter (kg) |
|-------------|-----|-------|--------|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| KP 610 | 10 | 6 | 3/8" | 9,9 | 20,2 | 420,0 | 840 | 1680 | 65 | 0,70 |
| KP 613 | 12 | 8 | 1/2" | 13,0 | 22,9 | 420,0 | 840 | 1680 | 90 | 0,85 |
| KP 616 | 16 | 10 | 5/8" | 16,4 | 26,5 | 420,0 | 840 | 1680 | 100 | 1,04 |
| KP 620 | 19 | 12 | 3/4" | 19,5 | 30,5 | 380,0 | 760 | 1520 | 120 | 1,43 |
| KP 625 | 25 | 16 | 1" | 26,0 | 37,9 | 350,0 | 700 | 1400 | 150 | 2,20 |
| KP 632 | 31 | 20 | 1,1/4" | 32,5 | 45,9 | 350,0 | 700 | 1400 | 280 | 2,58 |

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis