


HD 200 S (2SN)

HD šļūtene, sarežģīti darba apstākļi

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|-------------------------|---|
| Izmantošana | Liela augstspiediena kontūri smagākajos ekspluatācijas apstākļos. |
| Standarts | pārsniedz EN 853 2SN |
| Iekšējā kārtā | Pret eļļu noturīga sintētiskā gumija |
| Ieliktnis | divi appinuma ieliktni no augstizturīgas tērauda stieples |
| Ārskats | eļļas un atmosfēras ietekmes izturīga sintētiskā gumija |
| Krāsa | Melns |
| Temperatūra min. | -40 °C |
| Temperatūra max. | 100 °C |
| Darba vides | Glikols Ūdens un eļļas emulsija (līdz +100° C) Ūdens (no 0° C līdz +70° C) Minerāleļļa |



Norāde

Šļūtenes garuma izmaiņas noskaidro, maksimālā darba spiedienā veicot pārbaudi atbilstoši EN ISO 1402.

Izstrādājums

| Apzīmējums | DN* | Izmērs | Collas | Iekšējais Ø (mm) | Ārējais Ø (mm) | Ekspluatācijas spiediens (bar) | Izmēģinājuma spiediens (bar) | Spiediena izturība (bar) | Min. liekuma rādiuss (mm) |
|------------|-----|--------|--------|---------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| HD 213 S | 12 | 8 | 1/2" | 12,7 | 22,0 | 380,0 | 760 | 1520 | 130 |
| HD 216 S | 16 | 10 | 5/8" | 15,9 | 24,7 | 350,0 | 700 | 1400 | 180 |
| HD 220 S | 19 | 12 | 3/4" | 19,0 | 29,3 | 310,0 | 620 | 1240 | 240 |
| HD 225 S | 25 | 16 | 1" | 25,4 | 35,6 | 230,0 | 460 | 920 | 240 |
| HD 232 S | 31 | 20 | 1,1/4" | 31,8 | 47,6 | 175,0 | 350 | 700 | 419 |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums