

ND 300

Zema spiediena šļūtene ar auduma ieliktniem

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|-------------------------|--|
| Izmantošana | Zema spiediena kontūri (izņemot spiediena svārstības un kritiskus lietošanas gadījumus) Atplūdes šļūtenes pneimatiskas vadības |
| Standarts | EN 854 R6, SAE 100 R6, DN 25 nav norādīti standartā |
| Iekšējā kārtā | Pret eļļu noturīga sintētiskā gumija |
| Ieliktnis | viens appinuma ieliktnis no auduma |
| Ārskats | eļļas un atmosfēras ietekmes izturīga sintētiskā gumija |
| Krāsa | Melns |
| Temperatūra min. | -40 °C |
| Temperatūra max. | 100 °C |
| Darba vides | Minerāleļļa Gaiss Eļļa uz poliglikola bāzes Ūdens (no 0° C līdz +70° C) Ūdens un eļļas emulsijas |



Izstrādājums

| Apzīmējums | DN* | Izm-ērs | Collas | Iekšējais Ø min. (mm) | Iekšējais Ø max. (mm) | Ārējais Ø min. (mm) | Ārējais Ø (mm) | Ārējais Ø max. (mm) | Ekspluatācijas spiediens (bar) | Izmēģinājuma spiediens (bar) | Spiediena izturība (bar) | Min. liekuma rādiuss (mm) |
|------------|-----|---------|--------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| ND 306 | 6 | 4 | 1/4" | 5,9 | 6,9 | 11,9 | - | 13,5 | 28,0 | 56 | 112 | 65 |
| ND 310 | 10 | 6 | 3/8" | 9,0 | 10,0 | 15,1 | - | 16,7 | 28,0 | 56 | 112 | 80 |
| ND 313 | 12 | 8 | 1/2" | 12,1 | 13,3 | 19,0 | - | 20,6 | 28,0 | 56 | 112 | 100 |
| ND 316 | 16 | 10 | 5/8" | 15,3 | 16,5 | 22,2 | - | 23,8 | 24,0 | 48 | 96 | 125 |
| ND 320 | 19 | 12 | 3/4" | 18,2 | 19,8 | 25,4 | - | 27,8 | 21,0 | 41 | 83 | 150 |
| ND 325 | 25 | 16 | 1" | 24,6 | 26,2 | - | 32,5 | - | 13,0 | - | 97 | 152 |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums