

## Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Šļūtene sūkšanas un atplūdes cauruļvadiem ierobežotos uzstādīšanas apstākļos
<b>Standarts</b>	Līdzīgi SAE 100 R4
<b>Iekšējā kārtā</b>	Pret eļļu noturīga sintētiskā gumija
<b>Ieliktnis</b>	divi augstizturīga auduma appinuma ieliktni un viena iedarināta atsperu tērauda spirāle
<b>Ārskats</b>	sintētiskā gumija ar lielu nodiluma, ozona un atmosfēras izturību
<b>Krāsa</b>	Melns
<b>Temperatūra min.</b>	-40 °C
<b>Temperatūra max.</b>	100 °C
<b>Darba vides</b>	Minerāleļļa Ūdens un glikola emulsijas Ūdens un eļļas emulsijas



## Norāde

Ieteicamais šķidrumu plūsmas ātrums iesūcējšļūtenē ir līdz 1 m/s.

## Izstrādājums

Apzīmējums	DN*	Izmērs	Collas	Iekšējais Ø (mm)	Ārējais Ø (mm)	Spiediena izturība (bar)	Vakuums (bar)	Min. liekuma rādiuss (mm)
<b>SGB 120</b>	19	12	3/4"	19,0	29	63	-0,8	40
<b>SGB 125</b>	25	16	1"	25,4	35	51	-0,8	55
<b>SGB 132</b>	31	20	1,1/4"	32,0	42	42	-0,8	70
<b>SGB 140</b>	38	24	1,1/2"	38,0	50	30	-0,8	80
<b>SGB 145</b>	45	28	1.3/4"	45,0	56	30	-0,8	100
<b>SGB 150</b>	51	32	2"	50,8	62	30	-0,8	100
<b>SGB 160</b>	60	40	2.3/8"	60,0	72	30	-0,8	145
<b>SGB 163</b>	63	40	2,1/2"	63,5	75	30	-0,8	170
<b>SGB 170</b>	70	44	2.3/4"	70,0	82	30	-0,8	210
<b>SGB 176</b>	76	48	3"	76,2	88	30	-0,8	225
<b>SGB 180</b>	80	50	3.1/8"	80,0	94	30	-0,8	240
<b>SGB 1102</b>	100	64	4"	102,0	116	30	-0,8	305
<b>SGB 1110</b>	110	69	4.3/8"	110,0	125	30	-0,6	335
<b>SGB 1127</b>	125	80	5"	127,0	145	30	-0,6	460
<b>SGB 1152</b>	150	96	6"	152,0	170	30	-0,6	580

DN = nominālais diametrs, nominālais platums – Iespiešanās spēks: Drošības faktors = 3:1