

TE 200 (2TE)

Zema spiediena šļūtene ar auduma ieliktniem

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|-------------------------|---|
| Izmantošana | Zema spiediena šļūtene vispārīgai izmantošanai. |
| Standarts | EN 854 2 TE |
| Iekšējā kārtā | Pret eļļu noturīga sintētiskā gumija |
| Ieliktnis | viens vai divi appinuma ieliktni no auduma |
| Ārskats | eļļas un atmosfēras ietekmes izturīga sintētiskā gumija |
| Krāsa | Melns |
| Temperatūra min. | -40 °C |
| Temperatūra max. | 100 °C |
| Garuma izmaiņas | no +2 % līdz -4 % |
| Darba vides | Glikols Minerāleļļa Ūdens (no 0° C līdz +70° C) Ūdens un eļļas emulsijas |



Norāde

Šļūtenes garuma izmaiņas noskaidro, maksimālā darba spiedienā veicot pārbaudi atbilstoši EN ISO 1402.

Izstrādājums

| Apzīmējums DN* | Izmērs | Collas | Iekšējais Ø min. (mm) | Iekšējais Ø max. (mm) | Ārējais Ø min. (mm) | Ārējais Ø max. (mm) | Ārējais Ø min. (mm) | Ārējais Ø max. (mm) | Ekspluatācijas spiediens (bar) | Izmēģinājuma spiediens (bar) | Spiediena izturība (bar) | Min. liekuma rādiuss (mm) |
|----------------|--------|--------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| TE 225 | 25 | 16 | 1" | 24,6 | 26,2 | 32,9 | - | 35,9 | 40,0 | 80 | 160 | 130 |
| TE 232 | 31 | 20 | 1,1/4" | 30,8 | 32,8 | - | 42,3 | - | 35,0 | 70 | 140 | 140 |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums