

# TE 200 (2TE)

Zema spiediena šļūtene ar auduma ieliktniem

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Zema spiediena šļūtene vispārīgai izmantošanai.
<b>Standarts</b>	EN 854 2 TE
<b>Iekšējā kārtā</b>	Pret eļļu noturīga sintētiskā gumija
<b>Ieliktnis</b>	viens vai divi appinuma ieliktni no auduma
<b>Ārskats</b>	eļļas un atmosfēras ietekmes izturīga sintētiskā gumija
<b>Krāsa</b>	Melns
<b>Temperatūra min.</b>	-40 °C
<b>Temperatūra max.</b>	100 °C
<b>Garuma izmaiņas</b>	no +2 % līdz -4 %
<b>Darba vides</b>	Glikols Minerāleļļa Ūdens (no 0° C līdz +70° C) Ūdens un eļļas emulsijas



## Norāde

Šļūtenes garuma izmaiņas noskaidro, maksimālā darba spiedienā veicot pārbaudi atbilstoši EN ISO 1402.

## Izstrādājums

Apzīmējums DN*	Izmērs	Collas	Iekšējais Ø min. (mm)	Iekšējais Ø max. (mm)	Ārējais Ø min. (mm)	Ārējais Ø max. (mm)	Ārējais Ø min. (mm)	Ārējais Ø max. (mm)	Ekspluatācijas spiediens (bar)	Izmēģinājuma spiediens (bar)	Spiediena izturība (bar)	Min. liekuma rādiuss (mm)
TE 225	25	16	1"	24,6	26,2	32,9	-	35,9	40,0	80	160	130
TE 232	31	20	1,1/4"	30,8	32,8	-	42,3	-	35,0	70	140	140

DN = nominālais diametrs, nominālais platums