


Īpašības

| | |
|-------------------------|---|
| Izmantošana | Vadības cauruļvadi hidrauliskajās un pneimatiskajās sistēmās Rezervuāru un aprīkojuma ražošana Laboratoriju tehnoloģija |
| Īpašas pazīmes | temperatūras un atmosfēras ietekmes izturība neliels svars |
| Iekšējā kārtā | Polietilēns |
| Ieliktnis | nav |
| Ārskats | Polietilēns |
| Krāsa | sarkans |
| Temperatūra min. | -10 °C |
| Temperatūra max. | 60 °C |
| Darba vides | Minerāleļļa Tauki Degvielas Izturība pret skābju, sārmu un sāļu šķīdumiem ūdeni, kā arī pret vairumu šķīdinātāju |



Norāde

No 20 °C jāņem vērā spiediena samazinājuma faktors.

(Maks. darba spiediens = darba spiediens x faktors).

Temp.: 20 °C/30 °C/40 °C/50 °C/60 °C
Faktors: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57

Izstrādājums

| Apzīmējums | Iekšējais Ø (mm) | Ārējais Ø (mm) | Sieniņu biezums (mm) | BD* 20°C temperatūrā (bar) | Min. liekuma rādiuss (mm) |
|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| TRPE 04-0.5 WR | 3,0 | 4 | 0,50 | 9 | 20 |
| TRPE 04-0.65 WR | 2,7 | 4 | 0,65 | 13 | 20 |
| TRPE 04-1 WR | 2,0 | 4 | 1,00 | 20 | 20 |
| TRPE 05-1 WR | 3,0 | 5 | 1,00 | 15 | 25 |
| TRPE 06-1 WR | 4,0 | 6 | 1,00 | 13 | 30 |
| TRPE 08-1 WR | 6,0 | 8 | 1,00 | 8 | 40 |
| TRPE 08-1.5 WR | 5,0 | 8 | 1,50 | 13 | 40 |
| TRPE 10-1 WR | 8,0 | 10 | 1,00 | 6 | 60 |
| TRPE 10-1.5 WR | 7,0 | 10 | 1,50 | 10 | 50 |
| TRPE 10-2 WR | 6,0 | 10 | 2,00 | 15 | 50 |
| TRPE 12-1 WR | 10,0 | 12 | 1,00 | 5 | 85 |
| TRPE 12-1.5 WR | 9,0 | 12 | 1,50 | 9 | 60 |
| TRPE 12-2 WR | 8,0 | 12 | 2,00 | 12 | 60 |
| TRPE 14-1.5 WR | 11,0 | 14 | 1,50 | 8 | 80 |
| TRPE 14-2 WR | 10,0 | 14 | 2,00 | 9 | 80 |
| TRPE 15-1.5 WR | 12,0 | 15 | 1,50 | 7 | 90 |
| TRPE 16-2 WR | 12,0 | 16 | 2,00 | 8 | 120 |
| TRPE 18-2 WR | 14,0 | 18 | 2,00 | 7 | 120 |
| TRPE 20-2 WR | 16,0 | 20 | 2,00 | 6 | 120 |
| TRPE 22-2 WR | 18,0 | 22 | 2,00 | 5 | 150 |
| TRPE 25-2.5 WR | 20,0 | 25 | 2,50 | 6 | 150 |
| TRPE 30-2.5 WR | 25,0 | 30 | 2,50 | 5 | 260 |

BD = darba spiediens

Izstrādājumu varianti

| | |
|----------|---|
| TRPE WB | Šļūtene no polietilēna, zils |
| TRPE WGE | Šļūtene no polietilēna, dzeltens |
| TRPE WS | Šļūtene no polietilēna, Melns |
| TRPE WT | |