

## Īpašības

<b>Izmantošana</b>	kompresoriem smagos ekspluatācijas apstākļos kalnrūpniecībā, akmeņlauztuvēs, virszemes celtniecībā un dziļbūvē, kuģu būvē, degvielas uzpildes stacijās Zema spiediena zona
<b>Īpašas pazīmes</b>	elektriskā pretestība R mazāka nekā 10.000.000 omi nesatur LABS, atdalīšnas līdzekļus un taukvielas
<b>Standarts</b>	DIN 20018, EN ISO 2398
<b>Iekšējā kārtā</b>	NBR
<b>Ieliktnis</b>	sintētiski diegu appinumi
<b>Ārskats</b>	NBR
<b>Krāsa</b>	melns ar zilām līnijām
<b>Temperatūra min.</b>	-40 °C
<b>Temperatūra max.</b>	70 °C
<b>Darba vides</b>	Ūdens Saspiests gaiss ar eļļas miglu



## Izstrādājums

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø (mm)	Ārējais Ø (mm)	Sieniņu biezums (mm)	Ekspluatācijas spiediens (bar)	Min. liekuma rādiuss (mm)
KOMP 19-6 T	3/4"	19	31	6	25,0	95
KOMP 25-7 T	1"	25	39	7	25,0	125