

Īpašības

Izmantošana	kompresoriem smagos ekspluatācijas apstākļos kalnrūpniecībā, akmeņlauztuvēs, virszemes celtniecībā un dziļbūvē, kuģu būvē, degvielas uzpildes stacijās Zema spiediena zona
Īpašas pazīmes	elektriskā pretestība R mazāka nekā 10.000.000 omi nesatur LABS, atdalīšnas līdzekļus un taukvielas
Standarts	DIN 20018, EN ISO 2398
Iekšējā kārtā	NBR
Ieliktnis	sintētiski diegu appinumi
Ārskats	NBR
Krāsa	melns ar zilām līnijām
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	70 °C
Darba vides	Ūdens Saspiests gaiss ar eļļas miglu



Izstrādājums

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø (mm)	Ārējais Ø (mm)	Sieniņu biezums (mm)	Ekspluatācijas spiediens (bar)	Min. liekuma rādiuss (mm)
KOMP 19-6 T	3/4"	19	31	6	25,0	95
KOMP 25-7 T	1"	25	39	7	25,0	125