


HK FAC CRNI

Hromēts virzuļkāts CRNI

Īpašības

| | |
|----------------------------|--|
| Modelis | Virzuļkāts — izstrādājums metros Pielaide f7 |
| Materiāls | Tērauds 20MNV6CRNI |
| Virsmas aizsardzība | Niķeļa apdare 30 µm, hroma apdare 20 µm Niķeļa kārtas virsmas cietība HV 300 Hroma kārtas virsmas cietība HV 850 Raupjums Ra ≤ 0,2 µm Korozijizturība līdz 1000 stundām NSS testā saskaņā ar ISO 3768/9. kategorija |



Pasūtījuma norādes

Max. production length 6.00 m

Citi izmēri pieejami pēc pieprasījuma.

Izstrādājums

| Apzīmējums | Ø S (mm) | Weight / meter (kg) |
|----------------------|-------------|------------------------|
| HK FAC 020 CRNI L000 | 20 | 2,50 |
| HK FAC 025 CRNI L000 | 25 | 3,89 |
| HK FAC 028 CRNI L000 | 28 | 4,72 |
| HK FAC 030 CRNI L000 | 30 | 5,56 |
| HK FAC 035 CRNI L000 | 35 | 7,50 |
| HK FAC 036 CRNI L000 | 36 | 8,10 |
| HK FAC 040 CRNI L000 | 40 | 10,00 |
| HK FAC 045 CRNI L000 | 45 | 12,50 |
| HK FAC 050 CRNI L000 | 50 | 15,56 |
| HK FAC 060 CRNI L000 | 60 | 22,22 |
| HK FAC 070 CRNI L000 | 70 | 30,28 |
| HK FAC 080 CRNI L000 | 80 | 39,44 |
| HK FAC 090 CRNI L000 | 90 | 50,56 |
| HK FAC 100 CRNI L000 | 100 | 61,67 |

Ø S = Virzuļkāta diametrs