


PVC TRANSP ST

Šūtene no mīkstā PVC

HANSA FLEX

Īpašības

Izmantošana	Pārtikas rūpniecība
Īpašas pazīmes	Īpaši izturīga, lokana, noturīga pret spiedienu, nodilumu, ultravioletajiem stariem un apkārtējās vides iedarbību
Iekšējā kārtā	PVC, piemērots pārtikas produktiem
Ieliktnis	iedarināta tērauda stieple spirāle
Ārskats	PVC, piemērots pārtikas produktiem
Krāsa	Transparent
Temperatūra min.	-5 °C
Temperatūra max.	60 °C
Darba vides	Augļu sulas Minerālūdens Vīni šķidri pārtikas produkti ar alkohola saturu līdz 15%



Izstrādājums

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø (mm)	Ārējais Ø (mm)	Spiediena izturība (bar)	Vakuums (bar)	Min. liekuma rādiuss (mm)	Ruļļa garums (m)
PVC 10 TRANSP ST	3/8"	10,0	16,0	21	0,90	20	50
PVC 12 TRANSP ST	1/2"	12,0	17,8	21	0,90	25	50
PVC 16 TRANSP ST	5/8"	16,0	21,7	18	0,90	35	50
PVC 19 TRANSP ST	3/4"	20,0	27,1	15	0,90	50	50
PVC 25 TRANSP ST	1"	25,4	33,3	15	0,90	60	50
PVC 32 TRANSP ST	1,1/4"	31,8	40,1	13	0,90	75	50
PVC 38 TRANSP ST	1,1/2"	38,1	46,7	12	0,90	90	50
PVC 51 TRANSP ST	2"	50,8	61,1	9	0,80	125	50
PVC 63 TRANSP ST	2,1/2"	63,0	75,0	7	0,70	150	30
PVC 76 TRANSP ST	3"	76,0	89,9	6	0,70	195	30
PVC 102 TRANSP ST	4"	101,6	116,3	6	0,60	300	30