WAS STRAHL

Būvniecības ūdens šļūtene

Īpašības

Īpašas pazīmes	ļoti lokana un izturīga nesatur LABS, atdalīšnas līdzekļus un taukvielas neliela caurplūdes pretestība
Iekšējā kārta	EPDM iekšējā kārta - melna, bez porām, gluda
Ieliktnis	sintētiski appinumi
Ārskats	EPDM neietekmē ozons un UV starojums
Krāsa	Melns
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	95 °C
Temperatūras diapazons	Temperatūras virsotnes līdz 110 °C
Darba vides	Ūdens



Norāde

Ekspluatācijas spiediens norādīts istabas temperatūrā.

Izstrādājums

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø (mm)	Sieniņu biezums (mm)	Ekspluatācijas spiediens (bar)	Min. liekuma rādiuss (mm)	Ruļļa garums (m)
WAS 10-3.5 STRAHL	3/8"	10	3,5	20,0	60	50
WAS 13-3 STRAHL	1/2"	13	3,0	20,0	80	40
WAS 16-3.5 STRAHL	5/8"	16	3,5	20,0	100	40
WAS 19-4 STRAHL	3/4"	19	4,0	20,0	120	40
WAS 25-4.5 STRAHL	1"	25	4,5	20,0	150	40
WAS 32-6 STRAHL	1,1/4"	32	6,0	20,0	200	50

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.