

MULTI EPDM

Universālā šļūtene

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|-------------------------|--|
| Izmantošana | Lauksaimniecības tehnika Celtniecības rūpniecība Mašīnbūve |
| Īpašas pazīmes | izturība pret ozonu, eļļu un laika apstākļiem |
| Iekšējā kārtā | EPDM |
| Ieliktnis | sintētiski appinumi |
| Ārskats | Hloroprēna gumija |
| Krāsa | Melns |
| Temperatūra min. | -40 °C |
| Temperatūra max. | 120 °C |



Izstrādājums

| Apzīmējums | Collas | Iekšējais Ø (mm) | Ārējais Ø (mm) | Sieniņu biezums (mm) | Ekspluatācijas spiediens (bar) | Spiediena izturība (bar) | Min. liekuma rādiuss (mm) |
|--------------------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| MULTI 13-3.2 EPDM | 1/2" | 13,0 | 19,4 | 3,2 | 30,0 | 90 | 130 |
| MULTI 19-4.2 EPDM | 3/4" | 19,0 | 27,4 | 4,2 | 25,0 | 75 | 190 |
| MULTI 25-4.5 EPDM | 1" | 25,0 | 34,0 | 4,5 | 20,0 | 60 | 250 |
| MULTI 32-5.5 EPDM | 1,1/4" | 32,0 | 43,0 | 5,5 | 12,0 | 36 | 320 |
| MULTI 38-6 EPDM | 1,1/2" | 38,0 | 50,0 | 6,0 | 12,0 | 36 | 380 |
| MULTI 51-8.5 EPDM | 2" | 50,8 | 68,0 | 8,6 | 7,0 | 70 | 510 |