

Īpašības

Izmantošana	Lauksaimniecības tehnika Rūpniecība un būvniecība
Īpašas pazīmes	Augsta nodilumizturība lokans . izturīga pret eļļu un benzīnu gluds plūsmas kanāls, noturīgs pret vakkumu
Iekšējā kārtā	Poliuretāns
Ieliktnis	iedarināta tērauda stiepļu spirāle
Ārskats	Poliuretāns
Krāsa	Transparent
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	90 °C
Darba vides	Grants Labība Smiltis utt.



Norāde

Sieniņu biezums starp spirālēm 2,5 mm

Papildu informācija

- antistatisks saskaņā ar TRBS 2153 / Direktīvu 94/9/EK//Atex95
- virsmas pretestība < 10 augsts 9 Ohm
- slikti uzliesmojošs saskaņā ar DIN 4102 B1 kokrūpniecības nozarei
- aizsardzība pret mikrobiem zālesplāvējiem vai lapu savācējam

Izstrādājums

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø (mm)	Ārējais Ø (mm)	BD* 20°C temperatūrā (bar)	Vakuums (bar)	Min. liekuma rādiuss (mm)	Vienības svars metrā (kg)	Ruļļa garums (m)
POLY 40 XL	1,1/2"	40	50	4,2	0,95	160	0,830	10 / 15
POLY 50 XL	2"	50	61	3,8	0,95	200	1,040	10 / 15
POLY 75 XL	3"	75	87	2,7	0,95	300	1,500	10 / 15
POLY 100 XL	4"	100	115	1,9	0,90	400	2,600	10 / 15
POLY 125 XL	5"	125	140	1,5	0,90	500	3,440	10 / 15
POLY 150 XL	6"	150	167	1,3	0,85	600	4,130	10 / 15

BD = darba spiediens