

## Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Pārtikas rūpniecība
<b>Īpašas pazīmes</b>	Ļoti lokana un atļauts braukt pāri pilnībā bez smaržas un garšas homogēns, gluds un bez mikstinātiem tvaikojošs līdz 130 °C
<b>Apstiprinājums</b>	KTW vadlīniju «Caurules», DVGW-W270 un DVGW-VP 549 (DVGW Reg.- Nr: DW-0309BT0079)
<b>Iekšējā kārtā</b>	Īpašs caurspīdīgs plastomēra pārklājums
<b>Ieliktnis</b>	PES un divu kordu ieliktnu starpslānis
<b>Ārskats</b>	NBR noturīgs pret nodilumu, UV, smērvielām un eļļām
<b>Krāsa</b>	zils ar dzeltenu viļņotu līniju
<b>Temperatūra min.</b>	-20 °C
<b>Temperatūra max.</b>	90 °C
<b>Darba vides</b>	Ūdens



## Izstrādājums

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø (mm)	Sieniņu biezums (mm)	Ekspluatācijas spiediens (bar)	Spiediena izturība (bar)	Min. liekuma rādiuss (mm)	Rulļa garums (m)
AQUAPAL 10-3.6	3/8"	10	3,6	20,0	60	60	40
AQUAPAL 13-3.6	1/2"	13	3,6	20,0	60	75	40
AQUAPAL 16-3.6	5/8"	16	3,6	20,0	60	95	40
AQUAPAL 19-4.2	3/4"	19	4,2	20,0	60	110	40
AQUAPAL 22-4.5	7/8"	22	4,5	20,0	60	130	40
AQUAPAL 25-4.5	1"	25	4,5	20,0	60	145	40
AQUAPAL 32-4.5	1,1/4"	32	5,5	20,0	60	280	40
AQUAPAL 38-6.5	1,1/2"	38	6,5	20,0	60	330	40
AQUAPAL 50-7.5	2"	50	7,5	20,0	60	435	40