


# MD 100 AC

Pretaizsalšanas līdzekļu šļūtene

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Dzesēšanas iekārtas šķidrums (Kondicionēšanas tehnoloģija)
<b>Modelis</b>	skrūvējamajām armatūrām
<b>Standarts</b>	SAE J2064
<b>Iekšējā kārtā</b>	Butils = R134a izplūšanas vērtības 65% mazākas nekā prasītas saskaņā ar SAEJ2064.
<b>Ieliktnis</b>	augstizturīgs tērauda appinums
<b>Ārskats</b>	CT = mitruma uzņēmības vērtības 75% mazākas nekā prasītas saskaņā ar SAEJ2064
<b>Krāsa</b>	Melns
<b>Temperatūra min.</b>	-40 °C
<b>Temperatūra max.</b>	120 °C
<b>Darba vides</b>	Kompresoru eļļas: PAG, Ester tikai TRITON SE55, SEZ80, Solest Oel 35 / 68 Pretaizsalšanas līdzekļi: R134a



## Izstrādājums

Apzīmējums	DN*	Izmērs	Collas	Iekšējais Ø (mm)	Ārējais Ø (mm)	Ekspluatācijas spiediens (bar)	Spiediena izturība (bar)	Min. liekuma rādiuss (mm)
MD 120 AC	22	16	7/8"	22,8	31,3	35,0	175	160
MD 125 AC	28	20		29,3	38,3	35,0	175	195
MD 132 AC	35	24	1.3/8"	35,5	45,6	35,0	175	225

DN = nominālais diametrs, nominālais platums