


MD 100 AC

Pretaizsalšanas līdzekļu šļūtene

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|-------------------------|--|
| Izmantošana | Dzesēšanas iekārtas šķidrums (Kondicionēšanas tehnoloģija) |
| Modelis | skrūvējamajām armatūrām |
| Standarts | SAE J2064 |
| Iekšējā kārtā | Butils = R134a izplūšanas vērtības 65% mazākas nekā prasītas saskaņā ar SAEJ2064. |
| Ieliktnis | augstizturīgs tērauda appinums |
| Ārskats | CT = mitruma uzņēmības vērtības 75% mazākas nekā prasītas saskaņā ar SAEJ2064 |
| Krāsa | Melns |
| Temperatūra min. | -40 °C |
| Temperatūra max. | 120 °C |
| Darba vides | Kompresoru eļļas: PAG, Ester tikai TRITON SE55, SEZ80, Solest Oel 35 / 68 Pretaizsalšanas līdzekļi: R134a |



Izstrādājums

| Apzīmējums | DN* | Izmērs | Collas | Iekšējais Ø (mm) | Ārējais Ø (mm) | Ekspluatācijas spiediens (bar) | Spiediena izturība (bar) | Min. liekuma rādiuss (mm) |
|------------|-----|--------|--------|------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| MD 120 AC | 22 | 16 | 7/8" | 22,8 | 31,3 | 35,0 | 175 | 160 |
| MD 125 AC | 28 | 20 | | 29,3 | 38,3 | 35,0 | 175 | 195 |
| MD 132 AC | 35 | 24 | 1.3/8" | 35,5 | 45,6 | 35,0 | 175 | 225 |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums