


# PR V2 (Z)

Tērauda precīzijas caurule, collu, 1.4541

**HANSA FLEX**

## Īpašības

Modelis	Tērauda precīzijas caurule, collu
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4541
Caurules garums	6 metri



## Norāde

Norādītās spiediena vērtības attiecas uz taisnu cauruli.

Liekta caurulei analogi DIN EN 13480-4 jāaprēķina atbilstošais sienīņu biezums.

## Papildu informācija

Aprēķins ir analogs DIN 2413 (projekts)

slodzes veids I: statiskā (līdz 100 °C)

slodzes veids III: dinamiskā (līdz 200 °C) svārstību diapazons = P bar

Stiprības koeficients: K 222 [N/mm<sup>2</sup>]

Drošības koeficients: S 1,5

Pastāvīgā stiprības robeža:  $\sigma_{Sch}/D$  180 [N/mm<sup>2</sup>]

Pielaižu: DIN 10305-4

elastības robeža atbilstoši DIN 10216-5 Rp no 1,0 līdz 50 °C

Pastāvīgā stiprības robežas vērtība tika samazināta attiecībā pret stiprības koeficientu 1.4571.

## Izstrādājums

Apzīmējums	Ø d2 (mm)	AD pielaižu +/- (mm)	Ø d1 (mm)	ID pielaižu +/- (mm)	S (mm)	Slodzes veids I (bar)	Slodzes veids III (bar)
PR 38-2.6 V2	38,00	-	32,80	-	2,60	-	-
PR 12.7-0.91 V 2	12,70	0,08	10,88	0,15	0,91	158	121
PR 13.5-2.3 V 2	13,50	0,08	2,30	0,15	8,90	451	318
PR 13.5-2.9 V 2	13,50	-	2,90	-	7,70	-	-
PR 17.2-2.9 V 2	17,20	-	-	-	2,90	-	-
PR 26.9-2.3 V 2	26,90	0,08	22,30	0,15	2,30	227	171
PR 26.9-2.6 V 2	26,90	0,08	21,70	0,08	2,60	268	199
PR 26.9-3.2 V 2	26,90	0,08	20,50	0,15	3,20	326	238
PR 33.7-1.6 V2	33,70	0,08	30,50	0,08	1,60	126	98
PR 33.7-2 V2	33,70	0,08	29,70	0,08	2,00	161	124
PR 33.7-2.6 V 2	33,70	0,08	28,50	0,15	2,60	207	157
PR 33.7-3.2 V 2	33,70	-	27,30	-	3,20	-	-
PR 48.3-2.6 V 2	48,30	0,20	43,10	0,20	2,60	134	104
PR 48.3-4.05 V 2	48,30	0,20	40,20	0,20	4,05	223	168
PR 60.3-2 V 2	60,30	0,20	56,30	0,20	2,00	78	62
PR 60.3-5 V 2	60,30	0,20	50,30	0,20	5,00	225	170
PR 76.1-2 V 2	76,10	0,20	72,10	0,20	2,00	62	49
PR 76.1-3.2 V 2	76,10	0,20	72,10	0,20	2,30	-	-
PR 88.9-4.5 V 2	88,90	0,45	79,90	0,50	4,50	118	92
PR 101.6-4.05 V 2	101,60	0,45	93,50	0,50	4,05	90	71
PR 114.3-3.6 V 2	114,30	0,50	107,10	0,70	3,60	62	49